

Animamundi

Dekorative Innenwandbeschichtung mit „ausgewaschenem“ Effekt, leicht metallisiert.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Animamundi interpretiert auf eine innovative Weise das Konzept des „ausgewaschenen Zements“, indem einerseits ein Produkt mit einem mäßigen Perl- und matten Effekt angeboten wird, das sich andererseits durch seine starke plastische Eigenschaft auszeichnet.

EINSATZBEREICHE

Hochwertige Innendekorationen, abgestimmt auf die modernsten und aktuellen Tendenzen für das „Konkrete“ im Architekturbereich. **Animamundi** kann größte Ansprüche in der Sparte der Innenraumgestaltung zufrieden stellen, indem rein materielle und zugleich auserlesene Effekte gewährleistet werden, wie die metallisierten Ausführungen.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acryl- und Styrol-Copolymer in Dispersion
Volumenmasse:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Animamundi ermöglicht die Kreation von „konkreten“ Sichtflächen, mit einem materiellen Akzent und einem hochwertigen satinierten Perlglanz.

VERDÜNNUNG

Animamundi: Gebrauchsfertig.

WARNUNGEN

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25° C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Falls nötig ist der Untergrund mit spezifischen Produkten zu erneuern oder zu befestigen.

Bei Schimmel ist die Oberfläche mit geeigneten Produkten zu behandeln. Eventuelle Ausblühungen und sandende alte Anstriche durch Bürsten oder Waschen entfernen.

Mögliche hohe Farbschichten auf Kalkbasis oder Tempera sind ganz abzunehmen. Ablagerungen von Staub, Smog usw. durch Bürsten entfernen.

Bei Anwesenheit von nicht festen und sandenden Untergründen eine Schicht von verdünntem **Decofix** (mikronisierter Haftgrund für Wände) mit einem Pinsel auftragen. Für feste nicht sandende Untergründe ist es alternativ dazu möglich, eine Schicht von verdünntem **Novaprimer** (pigmentiertes Acrylfixiermittel auf

Wasserbasis) jeweils mit einem Pinsel oder einer Walze aufzutragen.

Auf der vollkommen trockenen Oberfläche mit einem Edelstahlspachtel eine erste Schicht **Animamundi** auftragen und glätten, darauf achtend etwaige Materialansammlungen zu vermeiden. Die noch feuchte Oberfläche mit einem Edelstahlspachtel noch mal bearbeiten, um etwaige Unebenheiten zu beseitigen.

Nach etwa 8 Stunden die vollkommene Trocknung der Oberfläche abwarten und eine zweite Schicht **Animamundi** mit einem Edelstahlspachtel auftragen.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite Schicht **Animamundi** mit einem Stahlspachtel auftragen, um die Oberfläche zu füllen.

Die noch feuchte Oberfläche je nach der Art des gewünschten Effekts weiter bearbeiten.

Effekt Metal Core

Nach der Auftragung der zweiten Schicht von **Animamundi** die noch feuchte Oberfläche mit einem sauberen Edelstahlspachtel von oben nach unten und von rechts nach links bearbeiten.

Einige Minuten warten und den vorigen Vorgang wiederholen, wobei eventuell vorhandene Krusten geglättet werden.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Es wird empfohlen, auf starken Stressbedingungen ausgesetzte Oberflächen eine oder mehrere Schichten **Clear Coat** (farbloses Schutzmittel für Innenwände) aufzutragen. **Clear Coat** muss auf eine vollkommen trockene Oberfläche aufgetragen werden, wobei die erste Schicht davon mit 20% und die zweite Schicht mit 5% Wasser verdünnt werden muss.

Eine größere ästhetische Wirkung wird erlangt, indem **Clear Coat** mit einer Farbrolle mit feiner Oberflächenstruktur mit Bewegungen von unten nach oben auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen wird.

Die somit geschützten Oberflächen erleben eine leichte Änderung im Farbton je nach der aufgetragenen Menge von **Clear Coat**.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund und das Produkt eine Temperatur von weniger als +5° C oder mehr als +35° C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn diese bereits im Schatten liegen). Umgebungsfeuchtigkeit < 75%; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10%.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, die Verdünnung und das Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Animamundi: 5-8 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrunds und seiner Aufnahmefähigkeit.

FARBEN

Base Silver, Base Gold und Farben aus dem **Animamundi-**Katalog.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l; 2,5 l; 5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn es in den nicht geöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Animamundi (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Animamundi (Kat A/l): 200 g/l (2010)

Animamundi enthält maximal 190 g/l von VOC (volatile organic compounds).

Das Produkt verlangt keine Etikettierung im Sinne der gültigen Gesetzesverordnungen.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden; Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen; Überreste gut trocknen lassen und als

Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen. Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

N.B. - Der Farbenhersteller NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.